

澳穗20款運動毛巾測評：

性能比較與用家體驗給您選購攻略



愛好運動人士，除了挑選合適的運動鞋及快乾運動衣等裝備外，一條舒適且吸水力強的運動毛巾亦很重要，可讓消費者快速抹去身上的汗液，尤其在秋冬時節及時擦乾汗液，避免受寒，保持身體溫暖。

運動毛巾是針對運動場景設計，用於及時擦拭或吸收運動時產生的大量汗液，運動毛巾和普通毛巾相比一般更輕便、吸濕更迅速，部分運動毛巾還具有抗菌、防臭等功能。本會聯同廣州市消費者委員會開展運動毛巾比較測試，測試報告中的科學數據與用家評價均可作為選購攻略，期望助消費者選到最適合自己需求的運動毛巾。

樣本來源

是次測試共有20款的運動毛巾樣本，分別由本會及廣州市消委會工作人員以一般消費者身份，購買品牌在線上及線下廣告上有標注或展示適合運動用途的樣本。當中14款由廣州市消委會在廣州市及線上平台購買，6款由本會在澳門特區運動用品店購買，採購時經店方確認樣本均為運動毛巾款式，零售價分

別由16.80人民幣至287.10澳門元不等。

測試項目

是次測試項目參考中國FZ/T 62033-2016《超細纖維毛巾》、GB/T 21655.1-2023《紡織品 吸濕速乾性的評定 第1部分：單項組合試驗法》、GB/T 3922-2013《紡織品 色牢度

試驗 耐汗漬色牢度》、GB/T 5713-2013《紡織品 色牢度試驗 耐水色牢度》、GB/T 3920-2008《紡織品 色牢度試驗 耐摩擦色牢度》、GB/T 41567-2022《紡織品 織物硬挺度的測定 槽縫法》的標準，對相關樣本的吸水率、乾燥速率、色牢度（耐汗漬色牢度、耐水色牢度及耐摩擦色牢度），以及柔軟性等6項性能進行測試。同時，是次測試亦包括消費者主觀體驗，對樣本的便攜性進行評價。

測試結果

吸水率

吸水率是衡量運動毛巾使用性能的重要指標，高吸水率的毛巾能夠快速吸收運動中產生的大量汗液，保持使用者的舒適度。運動毛巾的吸水率數值越大，吸收汗液的速度越快。本次測試結果顯示，20款樣

本的吸水率由195%至532%，表現優秀。

乾燥速率

毛巾在使用後能迅速恢復乾爽，不僅有利於再次擦拭，還減少了細菌滋生的機會，提高衛生性和舒適度。運動毛巾的乾燥速率數值越大，其使用後恢復乾爽的速度越快。本次測試結果顯示，20款樣本中，19款樣本的乾燥速率由0.08g/h至0.24g/h之間，有1款樣本因其表面材質原因，導致未能按測試方法測定乾燥速率，具體結果可參見附表。

色牢度

色牢度是指染色紡織品在使用或加工處理的過程中，紡織品上的染料經受各種因素作用在不同程度上能保持其原來色澤的性能。色牢度差的服裝，在使用過程中，染料容易脫落和褪色，影響美觀，且脫落的染料分子或重金屬離子可能通過皮膚被人體吸收而危害健康。

本次測試包括耐汗漬色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度三個色牢度項目，分別測試樣本在汗液、濕水及摩擦的情況下，是否容易褪色或變色，以及會否在上述情況下令不同材質的衣物染色或沾色，測試結果以實驗室專用的標準變色樣卡及沾色樣卡進行評定，最好為5級，最差為1級。

測試結果顯示，20款樣本中，有15款樣本的色牢度達4級或以上，沒有樣本低過3級，總體表現較好，具體結果可參見附表。

柔軟性

運動毛巾的柔軟性非常重要，柔軟的毛巾手感舒適，可以和人體皮

膚充分貼合，能更有效的擦拭和吸收運動產生的汗水，讓皮膚保持舒適。本次測試參考相關標準，通過測試樣本的總硬挺度來反映運動毛巾的柔軟性。樣本測得的總硬挺度數值越小，代表越柔軟。

測試結果顯示，20款樣本的總硬挺度由114mN至2,528mN，當中有8個樣本的總硬挺度<200mN，表現優秀。

主觀體驗評價

除實驗室測試外，用家體驗亦是反映產品品質的一個重要指標，為了解消費者的主觀意見，是次測試更進行了主觀體驗評價，由5位志願

者，對20款樣本的便攜性進行評價。

由於運動毛巾通常是使用者攜帶到運動場所使用，故其便攜性也是消費者關心的指標。便攜性好的毛巾易收納，讓使用者可以折疊放入運動背包的小口袋或健身褲的口袋中。此外，部分商家更為運動毛巾配備了收納袋、掛繩或扣繩等附件設計，方便消費者攜帶和放置，更受到消費者的青睞。

結果顯示，有6款樣本經志願者不斷對摺後，能達到小於300cm³便於放入口袋的總體積，亦有18款樣本設有1-2項不同的收納附件，如：簡易收納袋、掛繩、魔術貼或扣環等，方便消費者外出運動時攜帶或使用時收納之用。

選購使用小貼示

- 到信譽良好的商店購買，購買後留存消費憑證。
- 仔細查看產品標籤說明，根據標籤上的指示清洗和使用。新買的毛巾建議先用清水洗一下，去除生產過程中殘留的整理劑；吸水後及時擰乾晾曬，避免長時間潮濕滋生細菌；清洗時避免使用鹼性過強的洗滌劑，防止破壞功能性面料的纖維結構，尤其對宣稱防臭的產品，過度清潔可能削弱其效果。
- 功能性運動毛巾建議按使用頻率定期更換，一般每3-6個月更換一次，若出現面料發硬或吸水能力下降等情況，應及時替換以保障使用體驗。
- 根據使用場景及需求，選擇合適的運動毛巾款式。如戶外運動愛好者應選擇質輕、便攜和易於折疊的產品，同時關注面料吸水和乾燥速率性能，且具備一定的抗撕裂性；日常健身人群則可兼顧吸水率、乾燥速率和柔軟度與性價比，選擇含棉量30%至50%的混紡面料，平衡吸水與速乾的效果。一般情況下，材質為滌綸與錦綸，其比例為8比2的超細纖維運動毛巾的吸水率最好，其次是純棉的材質，聚酯纖維的材質則相對較差。
- 理性選購，注意“XX秒速乾”、“抑菌”和“冷感”等宣傳字眼。根據行業常識，普通運動毛巾自然乾燥時間至少要30分鐘至1小時；有抑菌功能的產品需依賴特定工藝或面料，且存在時效限制；而“冷感”的產品是採用了涼感面料，目前最主流的涼感面料質為錦綸（尼龍）與滌綸混紡。 **K**

運動毛巾樣本資料和測試結果 Informações das amostras de toalha desportiva e o resultado do teste

| 編號 N.º | 品牌 ^[1] Marca ^[1] | 產品名稱 ^[1] Designação do produto ^[1] | 零售價 ^[2] Preço de retalho ^[2] | 規格 ^[1] (cm x cm) Especificação ^[1] (cm x cm) | 檢測項目 Itens do teste | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|-----------------------------------|--|---------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | 吸水率 ^[3] (%) Taxa de absorção ^[3] (%) | 乾燥速率 ^[4] (g/h) Velocidade de secagem ^[4] (g/h) | 色牢度 ^[5] (級) Solidez da cor ^[5] (nível) | | | | | | 柔軟性 ^[6] Suavidade ^[6] | |
| | | | | | | | 變/沾色 Alteração/ Tingimento de cor | 貼襯物材質 Material da entretela | 耐汗漬色牢度 Solidez da cor à mancha do suor | | 耐水色 牢度 Solidez da cor à água | 耐摩擦色牢度 Solidez da cor à fricção | | 總硬挺度 (mN) Rigidez total (mN) |
| | | | | | | | | | 酸 Ácido | 鹼 Alcalino | | 乾摩 Fricção a seco | 濕摩 Fricção a húmido | |
| 廣州市樣本 Amostras recolhidas na Cidade de Guangzhou | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 鴻星爾克 | 冷感毛巾 (Toalha com efeito refrescante) | 16.80 人民幣 (RMB) | 30×108 | 217 | 0.15 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 152 |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 匹克 | 冷感毛巾 (Toalha com efeito refrescante) | 19.60 人民幣 (RMB) | 30×100 | 280 | 0.16 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 114 |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 361° | 冷感毛巾 (Toalha com efeito refrescante) | 29.00 人民幣 (RMB) | 30×100 | 274 | 0.08 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 114 |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | |
| 4 | LI-NING | 冷感毛巾 (Toalha com efeito refrescante) | 30.30 人民幣 (RMB) | 30×100 | 277 | 0.16 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 130 |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 佑美 (UMAY) | 便攜浴巾 (Toalha de banho portável) | 33.87 人民幣 (RMB) | 130×80 | 299 | 0.23 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 838 |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Jeep | Jeep 運動冷 感巾 (Toalha desportiva com efeito refrescante) | 34.00 人民幣 (RMB) | 100×30 | 238 | --- ^[7] | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 172 |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | |



| 編號 N.º | 品牌 ^[1] Marca ^[1] | 產品名稱 ^[1] Designação do produto ^[1] | 零售價 ^[2] Preço de retalho ^[2] | 規格 ^[1] (cm x cm) Especificação ^[1] (cm x cm) | 吸水率 ^[3] (%) Taxa de absorção ^[3] | 乾燥速率 ^[4] (g/h) Velocidade de secagem ^[4] (g/h) | 檢測項目 Itens do teste | | | | | | 柔軟性 ^[6] Suavidade ^[6] | | |
|--|---|---|--|---|---|---|--|-----------------------------------|---|--------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | 變/沾色 Alteração/ Tingimento de cor | 貼襯物材質 Material da entretela | 色牢度 ^[5] (級) Solidez da cor ^[5] (nível) | | 耐水色 牢度 Solidez da cor à água | 耐摩擦色牢度 Solidez da cor à fricção | | 總硬挺度 (mN) Rigidez total (mN) | |
| | | | | | | | | | 耐汗漬色牢度 Solidez da cor à mancha do suor | 耐酸性 Ácido | | 耐鹼性 Alcalino | | | 乾摩 Fricção a seco |
| 廣州市樣本 Amostras recolhidas na Cidade de Guangzhou | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | DECATHLON | 毛巾 (Toalha) | 36.57 人民幣 (RMB) | 80×130 | 385 | 0.24 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 782 | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金號 | 運動巾 (Toalha desportiva) | 39.90 人民幣 (RMB) | 120×38 | 532 | 0.13 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 2,528 | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 安踏 | 浴巾 (Toalha de banho) | 46.00 人民幣 (RMB) | 160×80 | 239 | 0.21 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 1,052 | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| 羊毛 Lã | 4 | 4-5 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | airin 空因 | 超細纖維 冷感毛巾 (Toalha de micro-fibra com efeito refrescante) | 47.33 人民幣 (RMB) | 20×76 | 320 | 0.13 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 136 | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 蕉內 | 男女同款 毛巾 (Toalha unissexo) | 49.00 人民幣 (RMB) | 100×30 | 293 | 0.22 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 192 | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | |



| 編號 N.º | 品牌 ^[1] Marca ^[1] | 產品名稱 ^[1] Designação do produto ^[1] | 零售價 ^[2] Preço de retalho ^[2] | 規格 ^[1] (cm x cm) Especificação ^[1] (cm x cm) | 吸水率 ^[3] (%) Taxa de absorção ^[3] (%) | 乾燥速率 ^[4] (g/h) Velocidade de secagem ^[4] (g/h) | 檢測項目 Itens do teste | | | | | | | 柔軟性 ^[6] Suavidade ^[6] | |
|--|---|--|--|---|--|---|--|-----------------------------------|---|---------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | 變色 Alteração/ Tingimento de cor | 貼襯物材質 Material da entretela | 色牢度 ^[5] (級) Solidez da cor ^[5] (nível) | | | 耐摩擦色牢度 Solidez da cor à fricção | | | 總硬挺度 (mN) Rigidez total (mN) |
| | | | | | | | | | 耐汗漬色牢度 Solidez da cor à mancha do suor | | 耐水色 牢度 Solidez da cor à água | 耐摩擦色牢度 Solidez da cor à fricção | | | |
| | | | | | | | | | 酸 Ácido | 鹼 Alcalino | | | 乾摩 Fricção a seco | | |
| 廣州市樣本 Amostradas recolhidas na Cidade de Guangzhou | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | UNDER ARMOUR | 運動毛巾 (Toalha desportiva) | 56.00 人民幣 (RMB) | 101×31 | 211 | 0.15 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 152 | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Keep | 成人紋理 速乾游泳 浴巾 (Toalha de natação de secagem rápida para adultos) | 59.00 人民幣 (RMB) | 130×80 | 278 | 0.20 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 1,020 | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 浩沙 | 速乾吸水 浴巾 (Toalho de banho absorvente de secagem rápida) | 150.10 人民幣 (RMB) | 130×70 | 219 | 0.23 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 1,426 | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 3-4 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | |
| 澳門特區樣本 Amostradas recolhidas na RAEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | KAMACHI | MICRO-FIBER SPORTS (Toalha desportiva de micro-fibra) | 75.00 澳門元 (MOP) | 40×80 | 390 | 0.18 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 1,254 | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | LION | SPORTS TOWEL (Toalha desportiva) | 75.00 澳門元 (MOP) | 40×75 | 314 | 0.18 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 906 | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 3-4 | 3 | 3-4 | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |

| 編號 N.º | 品牌 ^[1] Marca ^[1] | 產品名稱 ^[1] Designação do produto ^[1] | 零售價 ^[2] Preço de retalho ^[2] | 規格 ^[1] (cm x cm) Especificação ^[1] (cm x cm) | 吸水率 ^[3] (%) Taxa de absorção ^[3] | 乾燥速率 ^[4] (g/h) Velocidade de secagem ^[4] | 檢測項目 Itens do teste | | | | | | 柔軟性 ^[6] Suavidade ^[6] | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|-----------------------------------|---|---------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | 變/沾色 Alteração/ Tingimento de cor | 貼襯物材質 Material da entretela | 色牢度 ^[5] (級) Solidez da cor ^[5] (nível) | | | 耐汗漬色牢度 Solidez da cor à mancha do suor | | 耐摩擦色牢度 Solidez da cor à fricção | | 總硬挺度 (mN) Rigidez total (mN) | |
| | | | | | | | | | 酸 Ácido | 鹼 Alcalino | 耐水色 牢度 Solidez da cor à água | 乾摩 Fricção a seco | | 濕摩 Fricção a húmido | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 總硬挺度 (mN) Rigidez total (mN) | | |
| 澳門特區樣本 Amostras recolhidas na RAEM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | NIKKO | MICROFIBRE TRAVEL TOWEL 超纖維旅行 毛巾 Toalha de micro-fibra para viagem | 100.00 澳門元 (MOP) | 60×120 | 305 | 0.21 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 1,280 | | | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4 | 4-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4-5 | 4 | 4-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SWANS | Sports-Towel (Toalha desportiva) | 135.00 澳門元 (MOP) | 40×80 | 413 | 0.15 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 1,444 | | | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | arena | S25U SUMMER VISTA MEDIUM SIZE TOWEL (Toalha do tamanho médio) | 233.00 澳門元 (MOP) | 40×98 | 195 | 0.24 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 1,068 | | | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4 | 4-5 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 4 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | |
| 羊毛 Lã | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | speedo | Microfibre Towel (Toalha de micro-fibra) | 287.10 澳門元 (MOP) | 80×130 | 304 | 0.21 | 變色 Alteração de cor | --- | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 838 | | | |
| | | | | | | | 沾色 Tingimento de cor | 醋纖 Acetato de celulose | 3-4 | 3 | 3-4 | | | | | | |
| | | | | | | | | 棉 Algodão | 4 | 3-4 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | 錦綸 Náilon | 3-4 | 3 | 3-4 | | | | | | |
| | | | | | | | | 聚酯 Poliéster | 4-5 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | 腈綸 Fibra acrílica | 4-5 | 4 | 4-5 | | | | | | |
| 羊毛 Lã | 4 | 3-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |

註:

- [1] 資料從檢視樣本的包裝或由品牌官網所得。
- [2] 購買樣本時的金額，不同零售點售價可能會有差異，僅供參考。
- [3] 參考中國GB/T 21655.1-2023《紡織品 吸濕速乾性的評定 第1部分：單項組合試驗法》，測試樣本的吸水率，數值越大，表示樣本吸收汗液的速度越快。
- [4] 參考中國GB/T 21655.1-2023《紡織品 吸濕速乾性的評定 第1部分：單項組合試驗法》，測試樣本的乾燥速率，數值越大，表示樣本使用後恢復乾爽的速度越快。
- [5] 參考中國GB/T 3922-2013《紡織品 色牢度試驗 耐汗漬色牢度》、GB/T 5713-2013《紡織品 色牢度試驗 耐水色牢度》、GB/T 3920-2008《紡織品 色牢度試驗 耐摩擦色牢度》，測試樣本在汗液、濕水及摩擦的情況下，是否容易褪色或變色，以及會否在上述情況下令不同材質的衣物染色或沾色，測試結果以實驗室專用的標準變色樣卡及沾色樣卡進行評定，最好為5級，最差為1級。
- [6] 參考中國GB/T 41567-2022《紡織品 織物硬挺度的測定 槽縫法》，測試樣本的總硬挺度，以反映其柔軟性。總硬挺度數值越小，代表樣本越柔軟。
- [7] 該樣本因其表面材質原因，導致未能按測試方法測定乾燥速率。
- [8] 本次測試結果僅對所購買的樣本負責，不代表該樣本之外其他產品的品質情況（包括其他相同名稱、相同號型或規格的產品），不構成對相關產品的推薦與宣傳。
- [9] 未經澳門特區及廣州市消委會的書面允許，任何單位和個人不得擅自使用本次測試結果作為商業宣傳。

Notas:

- [1] As informações são obtidas nas embalagens das amostras ou nas páginas eletrônicas das suas marcas.
- [2] Trata-se dos montantes na aquisição das amostras. Os preços de retalho podem variar entre os postos de venda a retalho, servindo de mera referência.
- [3] Foi tomada por referência a norma chinesa GB/T 21655.1-2023 (Textiles—Evaluation of absorption and quick-drying—Part 1: Method for combination tests) para avaliar a taxa de absorção. Quanto maior for o valor da taxa de absorção, mais rápida é a absorção do suor.
- [4] Foi tomada por referência a norma chinesa GB/T 21655.1-2023 (Textiles—Evaluation of absorption and quick-drying—Part 1: Method for combination tests) para avaliar a velocidade de secagem. Quanto maior for o valor da velocidade de secagem, mais rápida é a secagem da toalha após a utilização.
- [5] Foram tomadas por referência as normas chinesas GB/T 3922-2013 (Textiles Tests for colour fastness Colour fastness to perspiration), GB/T 5713-2013 (Textiles Tests for colour fastness Colour fastness to water) e GB/T 3920-2008 (Textiles - Tests for colour fastness - Colour fastness to rubbing), no sentido de avaliar se as amostras desbotam ou mudam de cor facilmente sob a influência do suor, da água ou da fricção, assim como se essas ficam tingidas ou manchadas por outras peças de vestuário de diferentes materiais sob as referidas condições. Os resultados do teste foram obtidos através de uma avaliação com a utilização dos indicadores padrões de alteração de cor e de tingimento de cor para o uso exclusivo de laboratório, sendo o nível 5 o melhor e o nível 1 o pior.
- [6] Foi tomada por referência a norma chinesa GB/T 41567-2022 (Determination of stiffness of fabrics—Slot method) para avaliar a rigidez total. Quanto for mais baixo o valor da rigidez total, que reflecte a suavidade, mais macia é a toalha.
- [7] Quanto a esta amostra, a sua taxa de secagem não pode ser avaliada conforme o método do teste, devido às características do seu material superficial.
- [8] Os resultados do presente teste comparativo apenas se referem às amostras adquiridas, não apresentando a qualidade de outros que não sejam os produtos amostrados (incluindo aqueles com a mesma designação, o mesmo modelo ou as mesmas especificações), nem constituindo recomendação ou promoção dos respectivos produtos.
- [9] Quaisquer entidades ou indivíduos não podem utilizar os resultados do presente teste para efeitos de promoção comercial, sem autorização escrita dos conselhos de consumidores de Macau e Guangzhou.